



Vyvolávací doby některých zahraničních filmů ve vývojkách FOMA

Druh filmu	Vyvolávací doba (min) při teplotě 20°C			
	Fomadon LQN (liquid) (1+10)	Fomadon R09 (liquid) (1 + 50), (1+25)*	Fomadon P (powder) Stock (1+1)*	Fomadon EXCEL (powder) stock (1+1)*
Agfapan APX 100	7-8	16-17	10	9-10
Agfapan APX 400	9-10	10,5-11	13	11
Adox CHS 100 II	9	9,5	7-8	9
Adox CHM 125 Pro	-	-	10	10
Adox CHM 400	-	-	14	8,5
Fuji Neopan 100 Acros	-	12-13 7-8*	10	8
Fuji Neopan 400	9	8-9	9	7 (10) *
Fuji Neopan 1600	-	8-9	6,5-7	5
Ilford Pan F Plus 50	-	11-12	9 (12)*	7,5 (8,5)*
IlfordPan 100	10-11	15 9*	13	-
IlfordPan 400	10	9-10 5*	10-11	-
Ilford FP 4 Plus 125	9	18	10 (13)*	10 (14)*
Ilford HP 5 Plus 400	9-10	8*	12 (16)*	8-9 (12-13)*
Ilford Delta 100	-	15-16	9,5 (12,5)*	8 (10,5-11)*
Ilford Delta 400	-	18	10 (14,5)*	7 (9,5-10)*
Ilford Delta 3200 Pro	-	11-12*	18-20	8-9
Ilford SFX 200	9	15-16	-	9-10
Kodak T-MAX 100	11-12	15-16	12-13 (18-19)*	7-7,5 (9-10)*
Kodak T-MAX 400 (new)	12	11-12	11-12 (19-20)*	6,5-7
Kodak Tri-X Pan 400	-	13-14	11 (14) *	7 (9)*
Kodak T-MAX p3200	-	16-17	18-20 (23-25)*	13-14 (18-19)*
Rollei Ortho 25	-	6 4*	5-6	
Rollei Pan 25	-	11	5	6,5-7
Rollei Retro 100	-	7-8	10	10
Rollei Retro 400(S)	-	-	13	9,5
Efke 25	-	8	-	5,5-6
Efke 50	-	9	-	8
Efke 100	-	10	-	8-9

Pozn.: veškeré časové údaje odpovídají filmům exponovaným na nominální hodnotu citlivosti ISO, vyvolávací teplotě 20°C, zpracování v malém tanku, resp. vývojnici, obvyklému způsobu míchání prac. roztoku vývojky (viz technické listy FOMA). Zpracování zahraničních filmů v ostatních vývojkách Foma (Fomadon LQR, Univerzální vývojka) nebylo dosud pregnančně testováno.

Analogie vlastností negativních vývojek FOMA se zahraničními vývojkami:

Fomadon P = Ilford ID 11, Kodak D76, (Arista 76 Powder Film Developer)

Fomadon Excel = Kodak X-TOL, (Paterson FX-50)

Fomadon R09 = Agfa Rodinal, Adox Adonal, Compard R09 ONE SHOT Adolux APH 09

Fomadon LQR = Moersch Spur NHC Negativ, Spur Docu SHC, (Kodak D19)